
Бентонитовый мат BENTOMAX-M RU ASL 100 (с п/э 200 мкм)



Технические характеристики

Содержание бентонита, г/м2.....4900

Коэффициент фильтрации, м/сек.....водонепроницаемый

Прочности на разрыв вдоль/поперёк, кН/м.....14/8

Удлинение при максимальной нагрузке, %.....10/5

Сопротивление продавливанию, кН.....> 2,0

Поверхностная масса, г/м2.....5500

Вес рулона, кг.....1100

Ширина рулона, м.....5

Намотка рулона, м.....40

Подробнее о товаре

Горячая линия: 8-800-33-33-186 www.meaplast.ru