



Бентонитовый мат BENTOMAX-M RU AS 50



Технические характеристики

Страна производитель	Россия
Содержание бентонита, г/м ²	3600
Коэффициент фильтрации, м/сек.....	1×10^{-11}
Толщина материала, мм.....	5,4
Прочности на разрыв вдоль/поперёк, кН/м.....	14/8
Удлинение при максимальной нагрузке, %.....	10/5
Сопротивление продавливанию, кН.....	> 2,0
Поверхностная масса, г/м ²	4000
Вес рулона, кг.....	800
Ширина рулона, м.....	5
Намотка рулона, м.....	40

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meoplast.ru