



Георешетка одноосная МЕАПЛАСТ-СО 60



Технические характеристики

Страна производительРоссия

Материал - полиэфирное волокно с полимерной пропиткой

Относительное удлинение, %.....15%

Размер ячейки, мм.....16x235

Поверхностная плотность, г/м².....410

Размер рулона, м.....1x50

Нагрузка при растяжении в продольном направлении, не менее, кН/м:

max.....60

2%.....12

5%.....25

Долговременная прочность с учетом ползучести, кН/м (120 лет экспл. при 20°C) - 25

[Подробнее о товаре](#)

Горячая линия: 8-800-33-33-186

www.meaplast.ru