

**Физико- механические показатели "МЕАСТАБ- ТН".**

Наименование показателей	Нормативное значение			
	ТН20	ТН25	ТН33	ТН40
Поверхностная плотность, г/кв.м.	100± 10	130± 10	150± 10	170± 10
Разрывная нагрузка, кН/м, не менее:				
- по длине	20± 2	25± 2	33± 2	40± 2
- по ширине	20± 2	25± 2	33± 2	40± 2
Удлинение при разрыве, %, не более:				
- по длине	20± 3	20± 3	30± 3	30± 3
- по ширине	17± 3	17± 3	25± 3	28± 3
Отклонение от номинала (по поверхностной плотности), %	± 10	± 10	± 10	± 10
Водопроницаемость при давлении 10 кПа, л/м сек (дм3/м2сек.), не менее	13	15	17	20
Ударная прочность по методу падающего конуса, мм	13,2	11,5	10,3	8,2
Прочность при продавливании, кН	1,5	2,0	2,6	5,0
Ширина полотна, м	3,0 и 3,2			
Длина полона в рулоне, п.м.	200			
Сырьевой состав	PP (полипропилен)			