

**Георешетка (геосетка) марки «МЕАСЕТ-СО» полимерная
одноосноориентированная
СТО 65624562-003-2010**

Таблица 1. Физико-механические характеристики (Приложение Б)

Параметры	Условные обозначения сетки						
	МЕАСЕТ СО 160	МЕАСЕТ СО 140	МЕАСЕТ СО 120	МЕАСЕТ СО 110	МЕАСЕТ СО 90	МЕАСЕТ СО 80	МЕАСЕТ СО 50
Ширина рулона, мм	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Длина рулона, м	50	50	50	50	50	50	50
Размер ячейки по ширине, мм	235 ±8	235 ±8	235 ±8	235 ±8	235 ±8	235 ±8	235 ±8
Размер ячейки по длине, мм	16 ±5	13 ±5	12 ±5	22 ±5	22 ±5	22 ±5	22 ±5
Вес рулона, кг	66	58	47	40	34	30	21
Относительное удлинение, при максимальной нагрузке, %, не более	20	20	20	20	20	20	20
Разрывная нагрузка в продольном направлении, не менее, кН/м	160	140	120	110	90	80	50
Нагрузка в продольном направлении, не менее, кН/м при удлинении 2%	40	35	30	30	26	23	12
Нагрузка в продольном направлении, не менее, кН/м при удлинении 5%	80	70	60	60	50	44	25
Поверхностная плотность, г/м ²	420	600	680	800	940	1150	1310

® Зарегистрированная торговая марка

