

Технические данные на тканый геотекстиль «МЕАСТАБ-ТН 50»

СТО 65624562-005-2011

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ98.Н12556

Марка материала	МЕАСТАБ ТН 50
Состав материала	Полипропиленовые нити
Плотность продукции	300 г/м.кв. ($\pm 10\%$)
Толщина при давлении 2,0 кПа, мм	0,91 ($\pm 0,09$)
Прочность при растяжении , кН/м	
по длине	50
по ширине	50
Удлинение при разрыве, %	
по длине	17
по ширине	15
Водопроницаемость при давлении 10 к Па л/м сек не менее	25
Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна при давлении 2 кПа	17,0
Сопротивляемость местным повреждениям не ниже	0,95
Ширина рулона, м	4,0 -5,3
Намотка рулона, м	100-200
Применение	Армирование слабых оснований, разделение конструктивных слоев в дорожных основаниях, при укреплении насыпей и склонов, обваловка и балластировка нефтегазопроводов.
Хранение до вывоза	На крытом складе при температурах не ниже -30°C
Упаковка	Полиэтиленовая пленка

При укладке тканого геотекстиля в земляное сооружение, МЕАСТАБ-ТН действует как арматура, благодаря своей способности к сцеплению с грунтом и поглощению растягивающих нагрузок.